

MARQUE NF058 - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application du référentiel de certification NF058 et son annexe technique n°1 - et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	2H1507S4	MISE A JOUR du 13/01/2025
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
GEVEKO MARKING S.A.S		SIBERIE S4
Zac du Bon Puits BP 123 49481 Saint SYLVAN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit EF

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Enduit à froid, appliqué manuellement, non rétroréfléchissant de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Il n'y a pas de saupoudrage.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle à la spatule

DOSAGES PRODUITS
DOSAGES APPLIQUES :
PRODUIT : Produit de base 99 % Durcisseur 1 % Dosage humide 2395 g/m²
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :
T° air : 20 °C T° sol : 33 °C Hygrométrie : 62 % Vent : 20 km/h TEMPS DE SECHAGE : 17 min

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION
Produit Masse Volumique Teneur en cendres Extrait sec Bille Anneau Produit de base 2.10 g/ml 80.2 % 88.0 %

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL
CARACTERISTIQUES DU SITE : N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année Trafic (véh/j) % PL Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2013 - R056 PMT : 0.88 mm 2013 6800 17 2014 8050 19

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité	Qd	
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45	(x) (y)	(mcd.m-2.lx-1)	
Blanc				130	
Etat neuf	/	0.69	0.3233 0.3400	224	
(P1) 50000	/	0.73	0.3283 0.3446	167	
(P2) 100000	/	0.69	0.3258 0.3428	158	
(P3) 200000	/	0.70	0.3254 0.3423	150	
(P4) 500000	/	0.62	0.3240 0.3416	166	
(P5) 1000000	/	0.63	0.3234 0.3411	171	
(P6) 2000000	/	0.68	0.3235 0.3418	169	
(P6) 2000000		Classe S4	/	Classe Q3	

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)
Organisme Technique représenté par : CEREMA
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte : * l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine * le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  Le 13/01/2025

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE. ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE
AAssociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005 Siège social : 58, rue de l'Arcade - 75384 PARIS Cedex 08 FRANCE tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr APE 7120 B - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 92 398 289 140